苏州市纤维检验院有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026SWGB04785　　共 4 页　第 1 页

产品名称 Product Name		舒适运动短裤	规格型号 Type	—
商　　标 Trademark		—	产品等级 Product Grade	合格品
颜　　色 Color		—	货　　号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type		委托检测	款　　号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		2 条	样品状态 Sample State	符合检验要求
委托单位 Consigner	名称 Name	江苏哈芙琳服装有限公司	联系电话 Telephone	18800599140
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer		—	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-09-20	检验检测日期 Test Date	2026-09-20～2026-09-23
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论 Conclusion		样品经检验，所检项目符合 GB/T 31888-2015 标准规定的要求，符合 GB 31701-2015 标准规定的 B 类要求。		

编　　制：Compiled By：

校　　核：Checked By：

审　　批：Approved By：

质检机构（公章）QC authority (Official Seal)

签发日期(Date) 2026 年 9 月 23 日

声明：
1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a）报告无检验单位检验专用印章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		面料	—	棉 $75_{\pm5}$ 聚酯纤维 $25_{\pm5}$	棉 76.4 聚酯纤维 23.6	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0～8.5	6.2	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	起球			级	≥3-4	4	合格
7	顶破强力			N	≥250	728	合格
8	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	3	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
		耐光、汗复合	碱性		≥3-4	4	合格
			酸性		≥3-4	4	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
9	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
10	绳带要求		—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的要求	符合	合格
11	附件锐利性		—	—	不适用	—
12	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	300	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

（仅对来样负责）
（Only responsible for the submitted samples）

